

Údržba parket a podlah WOHA CONCEPT

Aby si Vaše parkety zachovaly po celou dobu své životnosti vysokou estetickou hodnotu, přidáváme pár dobrých rad jak o dřevěnou podlahu pečovat.

Dřevěné plovoucí a masivní parkety s povrchovou úpravou vysokozátěžovým vytvrzovacím olejem nebo UV olejem ošetřujeme roztokem neutrálního mýdla. Pro standardní ošetření (běžný úklid) tedy dobře vyždímaným hadrem, roztokem vody a **NEUTRÁLNÍHO podlahového mýdla**. **Většina našich podlah je povrchově upravena vysokozátěžovým olejem Biofa, proto vám doporučujeme čisticí prostředek Biofa Nacasa.**

Návod k použití: Na 10 lt vody $\frac{1}{2}$ víčka (10-15 g). Podlaha se vytírá dobře vyždímaným, pouze vlhkým hadrem nebo mopem. V případě potřeby se předem provede suché čištění.

Pro povrchy upravené přímo z výroby tvrzeným UV olejem použijte ošetřovací olej (PP 95 HighCareOil). Vždy naneste **velmi** tenký film ošetřovacího oleje a po cca 10 minutách přešetřte suchým hadrem.

Dřevo je přírodní materiál, který reaguje na změny okolního prostředí zejména vlhkosti a teploty. Podlahu můžete bez obav vytírat vlhkým, dobře vyždímaným hadrem. Dbejte, aby hadr byl opravdu dobře vyždíman, protože přímý kontakt s vodou by mohl způsobit nežádoucí dilatační změny. Podobné účinky může mít vysoká relativní vlhkost vzduchu, zejména v novostavbách. Proto se snažte uchovat v místnosti relativní vlhkost vzduchu v rozmezí 40-60%. Tato hodnota je vhodná nejen pro parkety, ale je též optimální pro lidské zdraví. **Také nízká relativní vlhkost vzduchu dřevěné podlahy neprospívá.** Toto nebezpečí vzniká zejména v zimním období v topné sezóně, kdy relativní vlhkost vzduchu klesá v místnostech často pod 30%. Potom dochází k sesychání a tvorbě trhlinek mezi jednotlivými lamelami. Vysvětlení tohoto jevu je jednoduché. Dřevo na parketách je vysušeno na vlhkost 8%. Nižší vlhkosti nelze technologicky dosáhnout, protože i dřevo vysušené na vlhkost 6% nabírá při zpracování vzdušnou vlhkost zpět na cca 8%.

Obsah vázané vody ve dřevě (tj. vody, kterou nelze dalším sušením odstranit), je závislý na druhu dřeva a činí 4-6%. Při extrémně nízké relativní vlhkosti vzduchu (pod 30%) dochází k dalšímu vysychání dřeva a následně tvorbě trhlin. Proto doporučujeme udržovat relativní vlhkost vzduchu 40-60% a teplotu 15-25 °C.

Parkety je vhodné přibližně 1x za 2-3 roky naolejovat ošetřovacím olejem. Tímto jednoduchým postupem dojde k oživení povrchu a vaše podlaha bude vypadat opět jako nová. .

Nohy stolů, židlí, skříní atd. je nutné podlepit měkkým materiálem (filz, starý koberec, atd.), aby nedošlo k poškrábání podlahy. Poškrábání může způsobit rovněž písek nebo drobné kamínky.

Při běžném čištění (vytírání) přidávejte do vody přípravek k odstranění nečistot (Biofa Nacasa), v žádném případě však běžné agresivní saponátové přípravky. Vždy se poradte se svým dodavatelem.

Tyto pokyny jsou všeobecně platné pro všechny druhy dřevěných parket.